Technický list

Obchodný názov výrobku: POLYTEX Projekt interiérová farba

Technický názov výrobku: ACTIN I PROJEKT

Charakteristika výrobku: Farba na vnútorné steny a stropy, hlboko matná, s vysokou priepustnosťou pre vodnú paru, nie je určená na mokré čistenie. Reológia je upravená na striekanie aj bežné nanášanie valčekom alebo štetkou. Vyvinutá najmä pre profesionálne maľovanie väčších plôch a projektov, kde sa vyžaduje efektívna aplikácia a výborný pomer cena/výkon. Vhodná aj pre bežné domácnosti.

Použitie výrobku: Na biele nátery vnútorných stien a stropov v priestoroch, kde sa nevyžaduje mokré čistenie povrchu. Pre vysokú paropriepustnosť môže byť použitá na sanačné omietky.

Vhodná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové alebo iné súdržné povrchy, a to aj na nové, ale aj na povrchy, ktoré boli predtým natierané disperznými alebo silikátovými farbami.

Limity: Nie je určená na priamy náter podkladov s pôvodným olejovým, emailovým alebo iným nesúdržným náterom bez predchádzajúceho prebrúsenia a vhodnej penetrácie. Nie je určená do exteriéru ani na plochy s trvalým alebo priamym kontaktom s vodou.

Pre nízku odolnosť voči mokrému oderu nie je vhodná do priestorov vyžadujúcich časté mokré čistenie stien (napr. kuchyne, kúpeľne).

Technické údaje

Farba: Biela.
Zloženie: Prírodné plnivá, polymérne disperzie, pigmenty, prísady, voda.
Sušina: min. 60 %.
Objemová hmotnosť: cca 1 550 kg/m^3.
Viskozita: 1 500 - 6 000 mPa·s.
Prídržnosť k podkladu: min. 0,25 MPa - podľa STN 73 2577.
Ekvivalentná difúzna hrúbka: max. 0,03 m - podľa EN ISO 7783-2.
Oder za mokra: trieda 5 - podľa EN 13300.
Lesk: hlboko matná - podľa EN 13300.
Zrnitosť: jemná (< 100 µm) - podľa EN 13300.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa neodporúča pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Počas schnutia zabráňte prievanu a silnému prúdeniu vzduchu (napr. z otvoreného okna) - spôsobuje nerovnomerné schnutie a viditeľné rozdiely v lesku či odtieni. Teplota povrchu musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom.

Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia. Úplné vytvrdnutie náteru nastáva orientačne po 28 dňoch; do tejto doby povrch chráňte pred väčším mechanickým zaťažením (pozri časť Údržba).

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Pevný, čistý a rovnomerne savý starší matný náter možno zvyčajne premaľovať priamo. Opravované, veľmi savé, pórovité, mierne prášivé alebo nerovnomerne savé podklady napenetrujte vhodným typom penetračného náteru. Penetráciu nechajte pred maľovaním úplne vyschnúť podľa jej technického listu.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,25 litra na 25 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro). Ak farba počas aplikácie príliš rýchlo zasychá, možnosť riedenia nad 5 % vopred konzultujte s výrobcom. Dodržte odporúčanú mieru riedenia a spôsob aplikácie tak, aby vznikol rovnomerný, súvislý náterový film.

Nanášanie materiálu: Farbu aplikujte maliarskou štetkou, valčekom alebo striekaním v 1 až 2 vrstvách.

Farbu je možné nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí od individuálnych potrieb a vlastností zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.

Pri renovačných náteroch povrchov, ktoré sú v dobrom stave a podobnom odtieni, postačí len jedna vrstva.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie: Plastové obaly 7 a 25 kg.

Výdatnosť: 7 kg ≈ 35-45 m^2, 25 kg ≈ 130-160 m^2. Výdatnosť balenia je uvedená pre jednu vrstvu. Pri dvoch vrstvách je orientačná výdatnosť 7 kg balenia približne 17-22 m^2 a 25 kg balenia 65-80 m^2. Skutočná výdatnosť závisí od podkladu a spôsobu aplikácie.

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C. Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 24 mesiacov.

Bezpečnosť a ekológia

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Údržba

Náter nie je určený na mokré čistenie. Povrch čistite šetrne nasucho, bez intenzívneho trenia. Pri renovačnom nátere dodržte pokyny na prípravu podkladu a nanášanie materiálu.

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Používateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk