



Technický list

POLYTEX PROTIPLESŇOVÁ INTERIÉROVÁ FARBA

V Porúbke, 22.09.2026.

Platí do dátumu nového vydania.

Technický názov výrobku: ACTIN I SAN

Charakteristika výrobku: Farba na vnútorné steny a stropy, hlboko matná, priedušná; náterový film obsahuje biocidne účinné látky proti plesniam.

Použitie výrobku: Pre biele a farebné nátery vnútorných stien a stropov v priestoroch, kde je zvýšené riziko vzniku plesní - s obmedzeným vetraním, nepravidelným kúrením, bez prírodného svetla alebo s trvalo vyššou vlhkosťou, ako sú napríklad špajze, pivnice, chodby, šatníky, technické miestnosti, sklady, garáže, haly a telocvične.

Vhodná na omietnuté, vytmelené, betónové, sadrokartónové a iné súdržné povrchy, vrátane tých, ktoré boli predtým natierané disperznými alebo silikátovými farbami.

Pre vysokú paropriepustnosť môže byť použitá aj na sanačné omietky.

Limity:

Nie je určená na priamy náter podkladov s pôvodným olejovým, emailovým alebo iným nesúdržným náterom bez predchádzajúceho prebrúsenia a vhodnej penetrácie.

Nie je určená do exteriéru ani na plochy s trvalým alebo priamym kontaktom s vodou.

Pre nízku odolnosť voči mokrému oderu nie je vhodná do priestorov vyžadujúcich časté mokré čistenie stien – pozri časť Údržba.

Protiplesňový účinok pôsobí na povrchu náterového filmu a nenahrádza odstránenie príčiny zvýšenej vlhkosti (napr. nedostatočné vetranie, porucha hydroizolácie) ani sanáciu už napadnutého podkladu.

Technické údaje

Farba: Biela, možnosť tónovania do širokej škály farieb.

Zloženie: Prírodné plnivé, polymérne disperzie, farebné pigmenty, prísady, voda.

Sušina: min. 60 %.

Objemová hmotnosť: cca 1 550 kg/m³.

Viskozita: 1 500 - 6 000 mPa.s.

Prídržnosť k podkladu: min. 0,25 MPa – podľa STN 73 2577.

Ekvivalentná difúzna hrúbka: max. 0,14 m - podľa EN ISO 7783-2.

Oder za mokra: trieda 5 - podľa EN 13300.

Lesk: hlboko matná - podľa EN 13300.

Zrnitosť: jemná (< 100 µm) - podľa EN 13300.

Účinnosť voči plesniam: stupeň 0 – podľa EN 15457.

Vytvrdnutý náter bol skúšaný podľa EN 71-3 z hľadiska migrácie určitých prvkov. Skúšaná vzorka vyhovela limitom stanoveným touto normou.

Pozn.: Hodnoty platia pre základné biele prevedenie.

Spracovanie

Podmienky spracovania: Počas spracovania a fázy schnutia sa neodporúča pracovať pri teplotách podkladu a vzduchu nižších ako +5 °C ani nad +30 °C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu nad 80 %. Počas schnutia zabráňte prievanu a silnému prúdeniu vzduchu (napr. z otvoreného okna) – spôsobuje nerovnomerné schnutie a viditeľné rozdiely v lesku či odtieni.

Teplota povrchu musí byť minimálne 3 °C nad rosným bodom.

Doba schnutia/vrstva: 4 až 6 hodín (20 °C, 65 % relatívna vlhkosť vzduchu).

Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť predlžujú dobu schnutia. Úplné vytvrdnutie náteru nastáva orientačne po 28 dňoch; do tejto doby povrch chráňte pred väčším mechanickým zaťažením (pozri časť Údržba).

Požiadavky na podklad: Podklad musí byť suchý, pevný a dostatočne vyzretý - zbavený všetkých nečistôt, mastnoty, výkvetov, starých nesúdržných náterov a prachových častíc.

Príprava podkladu: Nerovnosti a praskliny vyrovnajte vhodným materiálom. Pevný, čistý a rovnomerne savý starší matný náter možno zvyčajne premaľovať priamo. Opravované, veľmi savé, pórovité, mierne prášivé alebo nerovnomerne savé podklady napenetrujte vhodným typom penetračného náteru. Penetráciu nechajte pred maľovaním úplne vyschnúť podľa jej technického listu.

Príprava materiálu: Obsah dôkladne premiešajte. V prípade potreby pridajte do 5 % vody (max. 1,15 litra na 23 kg vedro, max. 0,35 litra na 7 kg vedro).

Nanášanie materiálu: Farbu aplikujte maliarskou štetkou alebo valčekom v 2 vrstvách. Pri obrezávaní naneste štetkou dostatok farby a okraje napájajte valčekom, kým sú ešte mokré. Súvislú plochu spracujte plynulo, mokré do mokrého, bez zbytočných prestávok.

Farbu je možné nanášať aj striekaním. Voľba parametrov pri striekaní závisí od individuálnych potrieb a vlastností zariadení a mali by jej predchádzať technické skúšky.

Čistenie náradia: Pracovné náradie umyte ihneď po použití vodou.

Ochrana okolia: Podlahy, nábytok a susediace povrchy vopred zakryte; vypínače, zásuvky a kovanie prelepte páskou. Čerstvé znečistenie ihneď odstráňte vodou. Na zaschnuté škvrny použite odstraňovač starých náterov vhodný na daný povrch; pripravok najprv vyskúšajte na nenápadnom mieste.

Balenie, výdatnosť, skladovanie

Balenie: Plastové obaly 7 a 23 kg.

Výdatnosť: 7 kg = 35–45 m², 23 kg = 120–150 m².

Výdatnosť balenia je uvedená pre 1 náter.

Skladovanie: Skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C.

Chrániť pred mrazom, slnečným žiarením a sálavým teplom. Výrobok si zachováva svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale po dobu 24 mesiacov.

Bezpečnosť a ekológia

Náterový film obsahuje biocidne účinné látky proti plesniam; zoznam účinných látok je uvedený v Karte bezpečnostných údajov výrobku a na obale. Obsah prchavých organických látok je podlimitný (VOC max. 1 g/l).

Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní a manipulácii, ako aj o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Údržba

Táto farba nie je určená na mokré čistenie povrchu. Prípadné znečistenie odstráňte opatrne suchou alebo mierne navlhčenou mäkkou handričkou, bez väčšieho tlaku. Intenzívnejšie čistenie alebo umývanie môže povrch poškodiť alebo na ňom zanechať viditeľné stopy.

Tento technický list nahrádza všetky predchádzajúce vydania.

Naše odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku vychádzajúce z našich najlepších skúseností a poznatkov sú nezáväzné a nezakladajú žiadny právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Výrobca nepreberá záruku za vhodnosť použitia tohto výrobku pre určitý konkrétny účel. Užívateľ nie je zbavený svojej povinnosti odborne a remeselne správne vyskúšať výrobok na vlastnú zodpovednosť, či je vhodný k plánovanému účelu použitia.

Farebný odtieň sa môže nepatrne odlišovať od odtieňa vo vzorkovníku, celková farebná odchýlka ΔE CMC 2:1 je max. 1,5 pre vzorkovník POLYTEX (Nájdí svoju farbu), max. 2,5 pre štandardné a konkurenčné vzorkovníky farieb.

POLYTEX, spol. s r. o., Porúbka 232, 013 11 Porúbka, E-mail: info@polytex.sk, www.polytex.sk